

MBK typebetegnelse	Plastvægmaling.														
Beskrivelse	Plastmaling på basis af vinylacetatcopolymer.														
Anvendelse	Bred anvendelig. Fortrinsvis til vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader.														
Egenskaber	Robust, vaskbar, diffusionsåben og alkalibestandig.														
Farver og glans	Hvid og modehvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Mat.														
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Vinylacetatcopolymer.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 61, Vol %: 42.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer.</td></tr><tr><td>Vaskbarhed</td><td>Efter EN 13300: 10 µm/klasse 2.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vægt %: 61, Vol %: 42.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 4 timer.	Vaskbarhed	Efter EN 13300: 10 µm/klasse 2.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.														
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.														
Tørstofindhold	Vægt %: 61, Vol %: 42.														
Tørretid	Ca. 1 time.														
Overmalbar	Efter 4 timer.														
Vaskbarhed	Efter EN 13300: 10 µm/klasse 2.														
Brandfarlighed	Ingen.														
Forbrug	8-10 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.														
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med ProGold Grundrengøring.														
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>														
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.														
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.														
Emballage	1, 2,5, 5 og 10 ltr. plastemballage.														